



Mobil DTE™ 732 M2

Mobil Industrial , Russia

Премиальное масло для газовых и паровых турбин

Описание продукта

Mobil DTE™ 732 M2 представляет собой турбинное масло нового поколения с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для использования в безредукторных одновальных тяжелых газовых и паровых турбинах и многовальных газовых турбинах компании Mitsubishi Heavy Industry (MHI), в том числе турбинах с подшипниками PEEK. Благодаря высококачественным базовым маслам и системе присадок, предназначенной для обеспечения продолжительного срока службы масла, данный продукт отвечает требованиям MHI MS04-MA-CL005 (ред. 2) к длительному сроку службы при применении в высокотемпературных условиях эксплуатации. Масло Mobil DTE 732 M2 также отвечает требованиям MS04-MA-CL001 и CL002.

Особенности и преимущества

- Превосходная термическая и окислительная стабильность способствует сокращению простоев и затрат на обслуживание, благодаря поддержанию чистоты системы и уменьшению отложений, что может увеличивать срок службы масла и фильтров.
- Высокая стойкость к вспениванию и быстрая деаэрация предотвращают кавитацию, шум и неустойчивость в работе насосного оборудования, что может способствовать снижению необходимости в замене насосов и повышению их КПД.
- Уменьшает вероятность образования лаковых отложений, что может способствовать повышению надежности работы турбины и сокращению затрат на обслуживание.

Применение

Mobil DTE 732 M2 представляет собой турбинное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для использования в безредукторных газовых и паровых турбинах и турбокомпрессорах. Конкретные области применения включают:

- Паровые турбины - безредукторные
- Газовые турбины – безредукторные, включая серии 501F и G, и серии 701F и G
- Турбокомпрессоры - безредукторные

Спецификации и одобрения

| Продукция имеет следующие одобрения: |
|---|
| Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL005(Rev.2) |
| Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL001(Rev.4) |
| Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL002(Rev.4) |

| Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их: |
|---|
| LIS K-2213, тип 2 |

Свойства и характеристики

| Свойство | |
|--|--------|
| Класс | ISO 32 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445 | 5,8 |

| Свойство | |
|--|-------------------|
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445 | 31,0 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 131 |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 233 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -15 |
| Испытания устойчивости турбинного масла, срок службы до 2,0 мг КОН/г, часов, ASTM D943 | 10000 |
| Окислительная стабильность по методу RPVOT, после барботажа азотом, 48 ч, 121 C (250 F), %, ASTM D2272(мод.) | 2000 |
| Защита от ржавления, методика В, ASTM D665 | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО |
| Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°C, ном.значение, ASTM D130 | 1В |
| Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность, мл, ASTM D892 | 30 |
| Испытания на пенообразование, последовательность I, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 |
| Испытания на пенообразование, последовательность II, склонность, мл, ASTM D892 | 0 |
| Испытания на пенообразование, последовательность II, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 |
| Испытания на пенообразование, последовательность III, склонность, мл, ASTM D892 | 10 |
| Испытания на пенообразование, последовательность III, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 |
| Деэмульгирующая способность, время до образования слоя эмульсии 3 мл при 54°C, минут, ASTM D1401 | 10 |
| Деаэрирующая способность, 50 °C, минуты, ASTM D3427 | 2 |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающимся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>
+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved